

The effect of different textures and materials on the Usage properties of face masks

تأثير إختلاف التراكيب النسجية ونوع الخامة على الخواص الإستعمالية لأقنعة

الوجه (الكمامات)

د / منى على احمد وجيه

الاستاذ المساعد بقسم تصميم الأزياء - كلية التصاميم

جامعة القصيم

الملخص

الأقمشة الطبية هي عبارة عن المنتجات النسجية التي تستخدم في مجال العناية بالصحة والانسان، ويجب علينا الاهتمام بها للحاق بركب التقدم في مجال تكنولوجيا وتصميم المنسوجات مما يملى علينا ضرورة تطوير ورفع كفاءه أداء هذه الأقمشة.

وتعتبر الكمامات الطبية أحد تطبيقات الاقمشة الطبية والتي تستخدم في الحماية من الفيروسات الموجودة في الهواء حيث ممكن ان تصيب الجهاز التنفسي.

ويهدف هذا البحث الى دراسة تأثير اختلاف التراكيب النسجية ونوع الخامة على الخواص الاستعمالية للأقنعة الطبية وذلك من خلال انتاج عينات أقمشه (منسوجة - تريكو) وتحديد انسب الخامات حيث استخدم لانتاج العينات خامات (قطن ١٠٠٪ - قطن/بوليستر (٥٠٪ - ٥٠٪) - بوليستر ١٠٠٪)، وايضا انسب التراكيب البنائية للانتاج حيث استخدم سادة ١/١ ومبرد ١/٢ وجبرسيه، وكانت اهم النتائج التي تم التوصل اليها من خلال البحث على النحو التالي :

- ١- سجلت عينة مبرد ١/٢ بوليستر ١٠٠% اقل وزن بين العينات في حين سجلت اقمشة سادة ١/١ قطن ١٠٠% اقل وزن بين العينات المنتجة.
- ٢- سجلت العينات المنتجة باستخدام خامة قطن ١٠٠% أعلى نفاذية هواء، حيث حققت عينة الجيرسيه قطن ١٠٠% اقل نفاذية هواء، بينما سجلت عينة سادة ١/١ بوليستر ١٠٠% اقل نفاذية هواء بين العينات المنتجة.
- ٣- سجلت سنجل جيرسيه قطن ١٠٠% اقل نسبة امتصاص للماء بين العينات، بينما سجلت عينة سادة ١/١ بوليستر ١٠٠% اقل نسبة امتصاص الماء بين العينات المنتجة.
- ٤- سجلت سنجل جيرسيه قطن/بوليستر ٥٠:٥٠% اقل مقاومة للبكتريا بين العينات، بينما سجلت عينة سادة ١/١ قطن ١٠٠% اقل مقاومة للبكتريا بين العينات المنتجة.

مشكله البحث

عدم وجود معايير ثابتة توضح اثر استخدام خامات مختلفة واساليب تنفيذ مختلفة علي الخواص الاستعمالية لاقنعة الوجه (الكمامات).

هدف البحث

ايجاد معايير ثابتة توضح اثر استخدام خامات مختلفة واساليب تنفيذ مختلفة علي الخواص الاستعمالية لاقنعة الوجه (الكمامات).

فروض البحث

يفترض الباحث ان هناك تأثير لاختلاف الخامات واساليب التنفيذ على الخواص الاستعمالية لاقنعة الوجه (الكمامات).

اهميه البحث

تحسين الخواص الاستعمالية لاقنعة الوجه (الكمامات) وتقليل تكلفه الاقنعه لتلك الاقنعه من خلال استخدام خامات طبيعيه وصناعية .

حدود البحث

انتاج عينات باستخدام خامة القطن ١٠٠% والقطن المخلوط (٥٠% قطن-٥٠% بوليستر) والبوليستر ١٠٠% كما استخدم اسلوبيين في التنفيذ هما النسيج(ميرد ١/٢ - سادة ١/١) والتريكو (سنجل جيرسيه) ، ومعالجة العينات المنتجة ضد البكتريا باستخدام ايونات الفضة .

منهجية البحث

يعتمد البحث على المنهج التحليلي التجريبي .

الاقمشة الطبية

تعد الأقمشة الطبية واحدة من القطاعات الأسرع نموا في سوق المنسوجات التقنية، نظرا لاستخدامها في العديد من المنتجات مثل الإسعافات الأولية والسريرية وعدد من الأغراض الصحية^(١). وتنقسم الخامات النسيجية المستخدمه في الاغراض الطبيه الى خامات طبيعيه وخامات صناعيه وجميع الالياف المستخدمه في المجال الطبى يجب ان تكون غير سامه وغير مسببه للحساسيه ولا للامراض السرطانيه بالاضافه الى قابليتها للتعقيم دون ان يحدث لها اى تغيير في خواصها الفيزيقيه والكيميائيه . وتعتبر الاقمشة المستخدمه في المجالات الطبية من اهم المنسوجات حيث يجب ان يتوافر بها خواص الوقاية من الميكروبات والفيروسات، وتخضع لمعايير للجودة بحيث توفر الامان للمرضى.

اقنعة الوجه(الكمامات)

تعتبر اقنعة الوجه احد اهم تطبيقات الاقمشة الطبية والتي تستخدم للحماية من الفيروسات والبكتريا والشوائب البيولوجية الموجودة في الهواء والتي قد تصيب الجهاز التنفسي حيث تتولد قطرات الجهاز التنفسي المحمل بالفيروسات من خلال العطس والسعال وتنتقل هذه القطرات لمسافات مختلفه حسب حجمها فتستقر القطرات كبيرة الحجم بسبب الجاذبيه الارضية، بينما القطرات الصغيرة تظل عالقة في الجو لفترات طويلة مسببة انتشار العدوى مما يتطلب أخذ الاحتياطات لمنع وابطاء انتشار العدوى^(٢).

ووجد ان الاشخاص الذين يعانون من نقص المناعة اكثر عرضة للاصابة بامراض الجهاز التنفسي بسبب البكتريا والفطريات المتواجدة في الجو والتي يمكن اذا توافر لها الرطوبة والاكسجين والغذاء ودرجة الحرارة المناسبة ان تتكاثر وتنتقل الى الانسان بسهولة⁽³⁾ لذلك كان من الضروري حماية هؤلاء الاشخاص بتوفير اقنعة وجه مناسبة. وتعد أقنعة الوجه (الكمامات) أحد الاحتياطات التي تعتبر بديل التباعد الجسدي، حيث اوصت الكثير من المراكز العالمية بضرورة استخدام أقنعة الوجه (الكمامات) حيث تحد من انتشار الفيروسات في الاماكن التي يصعب فيها التباعد الجسدي⁽⁴⁾.

واكدت الكثير من الدراسات ان أقنعة الوجه (الكمامات) لها القدرة على حجب الرذاذ بشكل جيد حتى لو مصنوعة من طبقة واحدة من القماش، وتزداد الكفاءة في حالة انتاجها باستخدام طبقتين من القماش دون التأثير على خاصية نفاذية الهواء وبالتالي الشعور بالراحة والتي تتأثر بتراكم الحرارة على منطقة الوجه⁽⁵⁾.

الخصائص الواجب توافرها في اقنعة الوجه (الكمامات)

١- ان تغطي مناطق الحماية (الأنف-الفم-الذقن)، ومثبتة بربطة او حلقات حول الاذن لضمان احكام الاغلاق.⁽⁴⁾

حيث يجب مراعاة مقياس الكمامة على الوجه لاحكام الاغلاق وعدم دخول الهواء من الجانبين، وتتوقف خواص الحماية على الكثافة النوعية للخيط ونوع الخامة والتجهيز النهائي للاقمشة⁽¹⁾.

٢- ان تتكون من عدة طبقات (طبقتان كحد ادنى).

يجب مراعاة ان لا تؤثر عدد الطبقات على نفاذية الهواء.

٣- ان تتوافر فيها خواص الراحة والنعومة ونفاذية الهواء^(٧).

وتتوقف خواص الراحة على الكثافة النوعية للخيط المستخدمة في انتاج اقنعة الوجه، ودرجة الامتصاص، والمرونه، ووزن وسبك القماش⁽¹⁾.

٤- ان تكون ذات كفاءة عالية في مقاومة قطرات الرذاذ للسعال والعطس^(٨).

حيث يجب ان يتوافر في اقنعة الوجه (الكمامات) خاصية حجب الرذاذ وعدم مرور الفيروسات العالقة في الجو من خلال الكمامة بحيث تعتبر حاجز يحمي الانسان من البيئة المحيطة.

أساليب إنتاج أقنعة الوجه (الكمامات)

يتم إنتاج أقنعة الوجه (الكمامات) باستخدام الأقمشة المنسوجة، والغير منسوجة، وأقمشة التريكو، حيث استخدمت الكمامات المصنوعة من الأقمشة المنسوجة وأقمشة التريكو على نطاق واسع بعد انتشار أنواع مختلفة من الإنفلونزا (الطيور-الخنزير-الشرق الأوسط التنفسي-..... وغيرها)، ويجب الوضع في الاعتبار عند إنتاج أقنعة الوجه (الكمامات) باستخدام الأقمشة أكسابها القدرة على مقاومة البكتريا ومن ثم المحافظة على صلاحيتها^(١)، أما أقنعة الوجه غير المنسوجة فأهم ما يميزها هو الترشيح الجيد، وعموما يفضل ان تصنع أقنعة الوجه (الكمامات) من خامات مقاومة للاحتكاك حتى تحد من نمو الفطريات على سطح الكمامة^(٢).

معالجة أقنعة الوجه (الكمامات) ضد البكتريا

تعتبر الأقمشة الطبية من المجالات التي يكون فيها التعقيم امرا حتميا بحيث يجب ان تكون الأقمشة خالية من الميكروبات وذلك من خلال عملية تجهيز هذه الأقمشة ضد البكتريا و تعتمد تكنولوجيا معالجة الأقمشة ضد البكتريا على وجود عامل عضوي يقضي على البكتريا، ويعتبر معدن الفضة من اكثر المعادن المقاومة للبكتريا^(١) حتى مع التركيزات المنخفضة وذلك بسبب طريقة إطلاق الأيونات حيث انه عندما تتعرض الخيوط المعالجة بجزيئات الفضة للمياه فإنها تطلق الأيونات ببطء من خلال تفاعل الأكسجين الموجود بالماء وهذا الانطلاق البطيء لأيونات الفضة يجعل مقاومة هذه الخيوط المعالجة للبكتريا يستمر لفترة طويلة، أما بالنسبة للأقمشة المعالجة بأيونات الفضة فإن الأيونات تتواجد على سطح القماش وايضا تتغلغل داخل الأقمشة مما يؤدي ذلك الى فاعلية اكبر لمقاومة البكتريا^(١) وتعمل ايونات الفضة على اعطاء سطح اقنعة الوجه (الكمامات) حماية طويلة الاجل ضد البكتريا، ومنع إنتشار العدوى في البيئة المحيطة، الى جانب منع انتشار الروائح الكريهة والبقع وتغير اللون^(٢).

جدول (١) يوضح مواصفات عينات الاقمشة المنسوجة المنتجة

المواصفات						المتغير
عينة رقم ٦	عينة رقم ٥	عينة رقم ٤	عينة رقم ٣	عينة رقم ٢	عينة رقم ١	
بوليستر	بوليستر	قطن:بوليستر %٥٠:%٥٠	قطن:بوليستر %٥٠:%٥٠	قطن	قطن	نوع السداء
بوليستر	بوليستر	بوليستر	بوليستر	قطن	قطن	نوع اللحمة
١٥٠ دنير	١٥٠ دنير	١/٣٠	١/٣٠	١/٢٠	١/٢٠	نمرة خيوط السداء
١٥٠ دنير	١٥٠ دنير	١٥٠ دنير	١٥٠ دنير	١/٢٠	١/٢٠	نمرة خيوط اللحمة
٣٢ فتله	٣٢ فتله	٣٢ فتله	٣٢ فتله	٣٢ فتله	٣٢ فتله	عدد فتل البوصه
٢٤ لحمه	٢٤ لحمه	٢٤ لحمه	٢٤ لحمه	٢٤ لحمه	٢٤ لحمه	عدد لحامات البوصه
مبرد ١/٢	ساده ١/١	مبرد ١/٢	ساده ١/١	مبرد ١/٢	ساده ١/١	التركيب البنائي
٩٠سم	٩٠سم	٩٠سم	٩٠سم	٩٠سم	٩٠سم	عرض القماش

جدول (٢) يوضح مواصفات عينات التريكو المنتجة

المواصفات			المتغير
عينة رقم ٣	عينة رقم ٢	عينة رقم ١	
قطن:بوليستر %٥٠:%٥٠	بوليستر	قطن	الخامة
٥ صفوف/سم	٥ صفوف/سم	٥ صفوف/سم	عدد الصفوف/سم
٨ أعمدة/سم	٨ أعمدة/سم	٨ أعمدة/سم	عدد الأعمدة/سم

١/٣٠	١٥٠ دنير	١/٣٠	نمرة الخيط
سنجل جيرسيه	سنجل جيرسيه	سنجل جيرسيه	التركيب البنائي
٨٠ سم	٨٠ سم	٨٠ سم	عرض القماش

5- الاختبارات المعملية التي اجريت على الأقمشة المنتجة

تم اجراء اختبارات الاقمشه بالمعهد القومي للبحوث، وقد اجريت هذه الاختبارات تبعا للمواصفات القياسية المصرية والاميركية والبريطانية .

أ - اختبار نفاذيه الهواء

تم اجراء اختبار النفاذيه طبقا للمواصفه القياسيه الامريكيه ASTM-737-175-1980^(١٣) ويتم حساب نفاذيه العينات للهواء بالقدم المكعب الذى يمرخلال قدم مربع من العينه فى زمن قدره ١ دقيقه وذلك فى الجو القياسى ومساحه العينه ١٠سم X ١٠ سم .

ب- اختبار وزن المتر المربع

تم اجراء هذا الاختبار طبقا للمواصفه القياسيه المصريه م.ق ١٩٦٢/٢٩٥^(١٤) و المواصفه القياسيه الامريكيه ASTM-D3776-79^(١٥) .

ج- اختبار امتصاص الرطوبة

تم اجراء هذا الاختبار طبقا للمواصفه القياسيه الامريكيه AATCC/ASTM Test Method TS-018^(١٦) .

د- مقاومة البكتريا

تم اجراء هذا الاختبار طبقا للمواصفه القياسيه الامريكيه AATCC1998^(١٧).
حيث تم انماء البكتريا Candida على عينات الاقمشة المنتجه.

النتائج والمناقشة Result & Discussion

جدول (٣) يوضح نتائج اختبارات الاقمشه المنتجه

مقاومة البكتريا مم	زمن امتصاص الرطوبة (د)	نفاذية الهواء (سم ^٢ .ث/سم ^٢)	الوزن جم	عدد الطبقات	التركيب البنائي	الخامة
١٦	٤	٨٠,٩	٦٦	٢	ساده ١/١	قطن ١٠٠٪
١٨	٣	١١٠,٢	٤٣	٢	مبرد ١/٢	
١٧	٣	١٦٠	٤٧	٢	جيرسيه	
٢٢	١٥	٧٥,٨	٦٣	٢	ساده ١/١	قطن/بوليستر (٥٠٪)
٢٤	١٧	٨٩,٦	٤٢	٢	مبرد ١/٢	
٢٥	٢٠	١٢١	٤٥	٢	جيرسيه	
٢٠	٣٠	٦٠,٤	٦٠	٢	ساده ١/١	بوليستر ١٠٠٪
١٩	٢٧	٨١,٥	٤٠	٢	مبرد ١/٢	
٢١	٢٥	١١٥	٤٤	٢	جيرسيه	


ثالثا النتائج والمناقشات RESULT & DISCUSSION

بعد اجراء الاختبارات على عينات الاقمشه المنتجه تم جدولته النتائج كالاتى :

١- تأثير اختلاف نوع الخامة والتراكيب البنائية على وزن اقنعة الوجه (الكمامات):


يعتبر وزن الاقمشه احد اهم العوامل التي يجب مراعاتها عند انتاج اقنعة الوجه (الكمامات) حيث انها يجب ان

تتميز بخفة الوزن لتكون سهلة في الاستخدام وحتى لا تؤثر على خواص الراحة.



شكل (۲)


تأثير اختلاف التراكيب النسجية على وزن اقنعة الوجه (الكمامات) عند استخدام خامة القطن ۱۰۰٪



شكل (۳)

تأثير اختلاف التراكيب النسجية على وزن اقنعة الوجه (الكمامات) عند استخدام خامة

قطن/بوليستر (۵۰٪-۵۰٪)



شكل (٤)


تأثير اختلاف التراكيب النسجية على وزن اقنعة الوجه (الكمامات) عند استخدام خامة البوليستر ١٠٠٪

من جدول رقم (٣) والاشكال (٢-٣-٤) يتضح ان

- العينة المنفذة بأسلوب السادة ١/١ سجلت أعلى وزن بين العينات المنسوجة وذلك بسبب ارتفاع نسبة التعاشقات حيث ان كلما زاد التعاشق زادت نسبة التشريب وبالتالي زاد وزن المتر المربع، كما ان وزن العينات المنفذة باستخدام خامة القطن ١٠٠٪ أعلى من وزن العينات المنفذة باستخدام خامة قطن/بوليستر (٥٠٪-٥٠٪) وعينات البوليستر ١٠٠٪ ويرجع ذلك الى ان الوزن الجزيئي والكثافة النوعية لخامة القطن اكبر من الوزن الجزيئي والكثافة النوعية لخامة البوليستر.

٢- تأثير اختلاف نوع الخامة والتراكيب البنائية على خاصية نفاذية الهواء اقنعة الوجه (الكمامات):


تعتبر خاصية نفاذية الهواء احد اهم الخصائص الواجب توافرها في اقنعة الوجه (الكمامات) وذلك لانها تؤثر على خواص الراحة عند الاستخدام، وايضا تقليل الالتهابات الناتجة عن عدم التهوية.



شکل (۶)

تأثير اختلاف التراكيب النسجية على نفاذية الهواء لاقنعة الوجه (الكمامات) عند استخدام خامة القطن


%۱۰۰



شکل (۷)

تأثير اختلاف التراكيب النسجية على نفاذية الهواء لاقنعة الوجه (الكمامات) عند استخدام خامة

قطن/بولیسٹر (%۵۰-۵۰)



شكل (٨)


تأثير اختلاف التراكيب النسجية على نفاذية الهواء لاقنعة الوجه (الكمامات) عند استخدام خامة البوليستر ١٠٠٪

من جدول رقم (٣) والاشكال (٦-٧-٨) يتضح ان

- العينة المنفذة بأسلوب الجبرسيه سجلت اعلى نفاذية هواء بين العينات المنتجه وذلك بسبب طول العراوي وطبيعة تركيبها، وعموما فان العينات المنفذة باستخدام خامة القطن ١٠٠٪ سجلت نفاذية هواء اعلى من العينات المنفذة باستخدام خامة قطن/بوليستر (٥٠٪-٥٠٪) وخامه بوليستر ١٠٠٪ ويرجع ذلك الى الشكل الكروي للقطاع العرضي لخامه القطن والذي يساعد علي تباعد الشعيرات، وايضا وجود تشعير في خيوط القطن مما يساعد على تباعد الخيوط عن بعضها وزيادة المسافات البينية وبالتالي زيادة نفاذية الهواء .


٣- تأثير اختلاف نوع الخامة والتراكيب البنائية على خاصية امتصاص الماء لاقنعة الوجه (الكمامات):

تعتبر خاصية امتصاص الماء احد اهم الخصائص الواجب توافرها في اقنعة الوجه (الكمامات) وخصوصا الطبقة الداخلية الملامسة للوجه وذلك لضمان امتصاص رذاذ العطس والسعال ومنع مروره الى البيئة الخارجية وبالتالي منع نقل العدوى.




شكل (٩)

تأثير اختلاف التراكيب النسجية على امتصاص الرطوبة لاقنعة الوجه (الكمامات) عند استخدام خامة القطن ١٠٠٪



شکل (۱۰)

تأثير اختلاف التراكيب النسجية على امتصاص الرطوبة لاقنعة الوجه (الكمامات) عند استخدام خامة قطن/بولیستر (%۵۰-۵۰)



شکل (۱۱)


تأثير اختلاف التراكيب النسجية على امتصاص الرطوبة لاقنعة الوجه (الكمامات) عند استخدام خامة البوليستر ١٠٠٪

من جدول رقم (٣) والاشكال (٩-١٠-١١) يتضح ان

– العينة المنفذة بأسلوب السنجل جيرسيه اقل زمن في امتصاص الماء وبالتالي نسبة امتصاص عالية بين العينات المنتجه ويرجع ذلك الى الفراغات البينية الناتجة من شكل العراوي لتكوين الجيرسيه، وعموما فان العينات المنفذة باستخدام خامة القطن ١٠٠٪ سجلت اقل زمن في امتصاص الماء وبالتالي نسبة امتصاص عالية من العينات المنفذة باستخدام خامة قطن/بوليستر (٥٠٪-٥٠٪) وخامه البوليستر ١٠٠٪ ويرجع ذلك الى ان مادة الاساس في القطن هي السليلوز وهو يحتوي في تركيبه الكيميائي على مجموعة الهيدروكسيل وهي مجموعة جاذبة للماء .


٤- تأثير اختلاف نوع الخامة والتراكيب البنائية على خاصية مقاومة البكتريا لاقنعة الوجه (الكمامات):

تعتبر خاصية مقاومة البكتريا احد اهم الخصائص الواجب توافرها في اقنعة الوجه (الكمامات) وذلك لضمان اكساب اقنعة الوجه خاصية مقاومة الميكروبات ومنع نموها وبالتالي التقليل من انتشار العدوى.




شكل (١٢)

تأثير اختلاف التراكيب النسجية على مقاومة البكتريا لاقنعة الوجه عند استخدام خامة القطن ١٠٠٪



شكل (١٣)

تأثير اختلاف التراكيب النسجية على مقاومة البكتريا لاقنعة الوجه عند استخدام خامة بولليستر ١٠٠٪



شكل (١٤)


تأثير اختلاف التراكيب النسجية على مقاومة البكتريا لاقنعة الوجه عند استخدام خامة قطن/بولليستر ٥٠٪:٥٠٪

٥٠٪:٥٠٪

من جدول رقم (٣) والاشكال (١٢-١٣-١٤) يتضح ان


- نوع الخامة لها تأثير معنوي على خاصية مقاومة البكتريا بينما التركييب البنائي له تأثير غير معنوي على هذه الخاصية، وعموما فإن خامه قطن/بوليستر حققت مقاومة أعلى للبكتريا من خامتي القطن ١٠٠٪ والبوليستر ١٠٠٪ .

٥-تقييم أقنعة الوجه(الكمامات) لتحديد افضل عينة تناسب الاستخدام النهائي:




شكل (١٥)

يوضح تقييم عينة ساده ١/١ باستخدام خامه القطن ١٠٠٪




شكل (١٦)

يوضح تقييم عينة ساده ١/١ باستخدام خامه البوليستر ١٠٠٪




شكل (١٧)

يوضح تقييم عينة ساده ١/١ باستخدام خامة القطن/بوليستر ٥٠:٥٠%




شكل (١٨)

يوضح تقييم عينة مبرد ١/٢ باستخدام خامة القطن ١٠٠%




شكل (١٩)

يوضح تقييم عينة مبرد ١/٢ باستخدام خامة البوليستر ١٠٠٪




شكل (٢٠)

يوضح تقييم عينة مبرد ١/٢ باستخدام خامة القطن/بوليستر ٥٠:٥٠٪




شكل (٢١)

يوضح تقييم عينة جيرسيه باستخدام خامة القطن ١٠٠٪



شكل (٢٢)

يوضح تقييم عينة جيرسيه باستخدام خامة البوليستر ١٠٠٪



شكل (٢٣)

يوضح تقييم عينة جيرسيه باستخدام خامة القطن/بوليستر ٥٠:٥٠%

يتضح من الاشكال (١٥-١٦-١٧-١٨-١٩-٢٠-٢١-٢٢-٢٣) ان العينة المثالية التي تحقق افضل اداء هي عينة ساده ١/ اقطن/بوليستر، واسوأ عينة هي عينة مبرد ١/٢ قطن ١٠٠٪.

المراجع

- 1-Bharat Book Bureau (2007): "Introduction to Medical Textiles", Prolog.Org. Global. Press Release Distribution.Vol.1. Feb 13.
- 2- Aydin O. , Emon B. , and Saif .M.T(2020):" Performance of fabrics for home-made masks against spread of respiratory infection through droplets: a quantitative mechanistic study, medRxiv preprint doi <https://doi.org/10.1101/2020.04.19.20071779>.
- 3- غادة عبد الفتاح عبد الرحمن السيد ٢٠١٤: تأثير اختلاف بعض التراكيب البنائية للأقمشة السليلوزية المخلوطة على مقاومتها لبعض أنواع الفطريات، مجلة البحوث الزراعية، كلية الزراعة، جامعة الاسكندرية، مجلد ٥٩، عدد ٢.
- 4-<https://www.moh.gov.sa/awarenessplatform/19PM.aspx>- Various Topics/Pages/COVID

5–Chughtai A.A, Seale H. and Macintyre C.R (2013) : "Use of cloth masks in the practice of infection control – evidence and policy gaps, International Journal of Infection Control, V9.E3

٦- حبيب، هدى سعيد2005: "دراسة خواص أقمشة الملابس الرياضية ومدى ملائمتها من الناحية الوظيفية لطلاب المرحلة الابتدائية " رسالة دكتوراه، كلية التربية للاقتصاد المنزلي بمكة المكرمة.
٧ - هبة خميس عبد التواب٢٠٠٧: معايير جودة وتصميم وانتاج بعض المنتجات النسجية المستخدمة في الغرف الجراحية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.

8–Davies A. , Thompson K. , Giri K. , Kafatos G. , Walker J. , and Bennett A. , (2013): " Testing the Efficacy of Homemade Masks: Would They Protect in an Influenza Pandemic?, Disaster Medicine and Public Health Preparedness , VOL. 7/NO. 4

٩- رحاب جمعة إبراهيم ٢٠٠٦: تأثير تجهيز الأقمشة الصوفية والمخلوطة لمقاومة الكائنات الحية الدقيقة للإيفاء بالغرض الوظيفي للمنتج النهائي، رسالة ماجستير، كلية التربية النوعية، جامعة الزقازيق.
10-www.TextileTechnologyCenter/posts/721165111267629 April3,2014.

١١- هدى حبيب٢٠١٦: استخدام تقنية النانو لإكساب أقمشة الجوارب المقاومة للبكتيريا، مجلة الفنون والعلوم التطبيقية، جامعة دمياط، المجلد الثالث، العدد الأول، يناير.

12–A.I. Wasif F and S.K. Laga, (2009), ‘Use of Nano silver as an antimicrobial agent for cotton ‘, Autex research journal, vol.9, no1,

13- "ASTM-737-75-1980".

14-م.ق.م. رقم ١٩٦٢/٢٩٥ (تقدير وزن وسمك وطول وعرض الأقمشة)

15- "ASTM-D3776-79-".

16-AATCC/ASTM Test Method TS-018.

17-AATCC Test Method 147 (1998).

summary

The technological development of textiles has created significant growth at present in the

detection of multiple possibilities of medical products using textile engineering technique under the so-called medical textiles, which is about textile products used in the field of health and Human care.

The fabrics used in the medical fields are considered of medical fabrics, which requires our interest to catch up with the progress in the field of technology and textile design, Hence we need to develop and raise the efficiency of the performance of these fabrics to bring it to the level of quality, which achieves its effectiveness in the field of global competition.

This research aims to study the production of an Emergency Bandage used in first aid to stop bleeding through the production of fabric samples (woven – knitting) and to determine the most suitable materials, as two raw materials were used to produce the samples, which are 100% cotton and cotton / polyester (50% –50%), and also the most appropriate The structural compositions of the production where used Hopsack weave 2/2, Twill 2/2, Bedford-cord, Jersey and Rib 1/1, The most important results that have been reached through the research were as follow:-

1-Twill 2/2 fabric (polyester/cotton 50%:50%) shows the lowest thickness compared with other fabric construction, and Hopsack weave 2/2 100% cotton shows the highest thickness.

-
- 1–Hopsack weave 2/2 fabric (polyester/cotton 50%:50%) shows the lowest weight compared with other fabric construction, and Bedford–cord 100% cotton shows the highest weight.
 - 2–Cotton fabric 100% shows the highest air permeability compared with (polyester/cotton 50%:50%) fabric, whereas Rib 1/1 100% cotton shows the highest air permeability compared with other fabric construction.
 - 3–Bedford–cord 100% cotton fabric shows the highest bending stress compared with other fabric construction, and Jersey (polyester/cotton 50%:50%) fabric shows the lowest bending stress.
 - 4–Jersey 100% cotton fabric shows the highest Water absorption compared with other fabric construction, and Hopsack weave 2/2 (polyester/cotton 50%:50%) fabric shows the lowest Water absorption.